

PCT
 WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
 Internationales Büro
 INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
 INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)




(51) Internationale Patentklassifikation 6 : G01N 33/00	A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 95/09361 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 6. April 1995 (06.04.95)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE94/01115 (22) Internationales Anmeldedatum: 23. September 1994 (23.09.94) (30) Prioritätsdaten: P 43 33 006.1 28. September 1993 (28.09.93) DE (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE). (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): PESCHKE, Matthias [DE/DE]; Hochriessstrasse 9a, D-85567 Grafing (DE). MEIXNER, Hans [DE/DE]; Max-Planck-Strasse 5, D-85540 Haar (DE). SCHMELZ, Helmut [DE/DE]; Rudolf-Sieck-Strasse 14, D-83209 Prien (DE). RAMSTETTER, Asbjörn [DE/DE]; Rübzahlstrasse 14, D-81739 München (DE). SEIDL, Monika [DE/DE]; Mitterfeldstrasse 26, D-80689 München (DE). LEMIRE, Bertrand [FR/DE]; Pegasusstrasse 12, D-85716 Unterschleißheim (DE). FLEISCHER, Maximilian [DE/DE]; Schloßangerweg 12, D-85635 Höhenkirchen (DE). DAHLHEIM, Christian [DE/DE]; Mörchlinger Strasse 52, D-14169 Berlin (DE).	(81) Bestimmungsstaaten: JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht.</i> <i>Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.</i>	

(54) Title: NITROGEN MONOXIDE NO AND AMMONIA NH₃ DETECTOR

(54) Bezeichnung: DETEKTOR ZUM NACHWEIS VON STICKSTOFFMONOXID NO UND AMMONIAK NH₃

(57) Abstract

The NO_x emission of a Diesel engine may be substantially reduced by applying the SCR process. In this process, NH₃ is injected into a catalyst through which the exhaust fumes are made to flow and in which the injected NH₃ reacts with NO or NO₂, forming nitrogen and water. As the exhaust fumes should not contain NO nor excess NH₃, appropriate detectors are required to control NH₃ leaks or to monitor or regulate the NH₃ dosage. For that purpose, a nitrogen monoxide and ammonia detector contains an AlVO₄ or FeVO₄ thin layer as gas-sensitive element. The sensitivity to NO or NH₃ of a vanadate layer produced by a special sputtering process is higher by several orders of magnitude than the transverse sensitivity to oxygen and hydrogen. The detector is not sensitive to methane, carbon monoxide and carbon dioxide. No masking effects occur, i.e. the sensitivity to NO and NH₃ of the detector is not affected by the presence of other gasses. The invention is suitable as an air quality sensor, as a NH₃ leak monitor and as a sensor for regulating a DENO_x catalyst.



(57) Zusammenfassung

Detektor zum Nachweis von Stickstoffmonoxid und Ammoniak. Eine deutliche Verringerung der NO_x-Emission eines Dieselmotors lässt sich durch Anwendung des SCR-Verfahrens erreichen. Bei diesem Verfahren wird NH₃ in einen vom Abgas durchströmten Katalysator eingespritzt, wo es mit NO bzw. NO₂ zu Stickstoff und Wasser reagiert. Da das Abgas weder NO noch überschüssiges NH₃ enthalten soll, benötigt man geeignete Detektoren zur Kontrolle des NH₃-Schlupfes bzw. zur Überwachung oder Regelung der NH₃-Dosierung. Der erfindungsgemäße Detektor enthält eine AlVO₄- oder Fe-VO₄-Dünnschicht als gasempfindliches Element. Die NO- bzw. NH₃-Sensitivität der durch ein spezielles Sputterverfahren hergestellten Vanadatschicht liegt um mehrere Größenordnungen über der Querempfindlichkeit auf Sauerstoff und Wasserstoff. Auf Methan, Kohlenmonoxid und Kohlendioxid spricht der Detektor nicht an. Es treten auch keine Maskierungseffekte auf, d.h. die NO- und NH₃-Sensitivität des Detektors wird durch die Anwesenheit anderer Gase nicht beeinflusst. Luftgütesensor, NH₃-Schlupfwächter, Sensor zur Regelung eines DENO_x-Katalysators.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION


Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Österreich	GA	Gabon	MR	Mauretanien
AU	Australien	GB	Vereinigtes Königreich	MW	Malawi
BB	Barbados	GE	Georgien	NE	Niger
BE	Belgien	GN	Guinea	NL	Niederlande
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	NO	Norwegen
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	NZ	Neuseeland
BJ	Benin	IE	Irland	PL	Polen
BR	Brasilien	IT	Italien	PT	Portugal
BY	Belarus	JP	Japan	RO	Rumänien
CA	Kanada	KE	Kenya	RU	Russische Föderation
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KG	Kirgisistan	SD	Sudan
CG	Kongo	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CH	Schweiz	KR	Republik Korea	SI	Slowenien
CI	Côte d'Ivoire	KZ	Kasachstan	SK	Slowakei
CM	Kamerun	LI	Liechtenstein	SN	Senegal
CN	China	LK	Sri Lanka	TD	Tschad
CS	Tschechoslowakei	LU	Luxemburg	TG	Togo
CZ	Tschechische Republik	LV	Lettland	TJ	Tadschikistan
DE	Deutschland	MC	Monaco	TT	Trinidad und Tobago
DK	Dänemark	MD	Republik Moldau	UA	Ukraine
ES	Spanien	MG	Madagaskar	US	Vereinigte Staaten von Amerika
FI	Finnland	ML	Mali	UZ	Usbekistan
FR	Frankreich	MN	Montenegro	VN	Vietnam

5 Detektor zum Nachweis von Stickstoffmonoxid NO und Ammoniak
NH₃

Die Stickoxid- und Partikelemission (Staub) eines auf Leistung und Verbrauch optimierten Dieselmotors läßt sich durch verbrennungstechnische Maßnahmen nur noch unwesentlich verringern. Um auch die in Zukunft vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Abgaswerte einhalten zu können, ist daher eine Nachbehandlung der dieselmotorischen Abgase unumgänglich.

15 Eine deutliche Verringerung der NO_x-Emission eines Motors mit Luftüberschuß läßt sich durch Anwendung des sogenannten Selective-Catalytic-Reduction-Verfahrens erreichen. Beim SCR-Verfahren wird gasförmiges Ammoniak NH₃, Ammoniak in wässriger Lösung oder Harnstoff als Reduktionsmittel in das Abgas-system eingespritzt, so daß an einem Katalysator insbesondere
20 die chemischen Reaktionen



25

ablaufen können. Zur vollständigen Reduktion von 1 Mol NO_x im dieselmotorischen Abgas benötigt man etwa 0,9 bis 1,1 Mol NH₃. Wird weniger Ammoniak NH₃ eingespritzt, arbeitet
30 der Katalysator nicht mehr mit dem höchsten Wirkungsgrad. Eine Überdosierung ist ebenfalls zu vermeiden, da ansonsten unverbrauchtes Ammoniak NH₃ in die Atmosphäre gelangt. Von Vorteil wären daher Sensoren, mit denen man den NH₃-Schlupf messen bzw. die NH₃-Dosierung kontrollieren oder regeln könnte.
35

Seitens der Automobilindustrie besteht der Wunsch, Klimaanlage und Lüftungssysteme so zu steuern, daß die Schadstoffkonzentration in der Fahrgastzelle eines PKW immer unterhalb einer für die Gesundheit des Menschen unbedenklichen Schwelle bleibt. Hierfür benötigt man beispielsweise einen Sensor für Stickoxide NO_x , der die Frischluftzufuhr ab einer bestimmten NO_x -Konzentration reduziert bzw. unterbricht und das Lüftungssystem in den Umluftbetrieb umschaltet. Ähnlich wie ein NH_3 -Sensor könnte ein auf Stickoxide ansprechender Detektor auch zur Regelung eines Dieselmotors herangezogen werden.

Aus /1/ ist ein NO_x -Detektor bekannt, dessen sensitives Element aus einer Mischung der Metalloxide Al_2O_3 und V_2O_5 besteht. Der bekannte Detektor spricht allerdings nicht auf Ammoniak NH_3 an. Außerdem bereitet es erhebliche Schwierigkeiten, die Stickoxide NO und NO_2 zu unterscheiden.

Ziel der Erfindung ist die Schaffung eines Detektors, mit dem sich sowohl Ammoniak NH_3 als auch Stickstoffmonoxid NO in einem Gasgemisch nachweisen lassen. Ein Nachweis dieser Gase soll auch dann noch gewährleistet sein, wenn deren Konzentration im ppm-Bereich liegt. Außerdem soll ein Verfahren angegeben werden, mit dem sich hochempfindliche Vanadatschichten herstellen lassen. Diese Aufgaben werden erfindungsgemäß durch einen Detektor nach Patentanspruch 1 und ein Verfahren nach Patentanspruch 9 gelöst.

Der mit der Erfindung erzielbare Vorteil besteht insbesondere darin, daß man den Detektor auch bei den im Abgastrakt eines Dieselmotors herrschenden Temperaturen von 500 bis 600 °C noch problemlos betreiben kann, wobei die Empfindlichkeit der Sensorschicht auf Stickstoffmonoxid NO und Ammoniak NH_3 um einige Größenordnungen über der Querempfindlichkeit auf Sauerstoff O_2 und Wasserstoff H_2 liegt. Auf Methan CH_4 , Kohlenmonoxid CO und Kohlendioxid CO_2 spricht der Detektor nicht an. Es treten auch keine Maskierungseffekte auf, d. h. die Empfindlichkeit des Detektors auf NO und NH_3 wird durch die

Anwesenheit der anderen Gase nicht verändert. Außerdem kann man zwischen den Stickoxiden NO und NO₂ unterscheiden, sofern nur eines der beiden Gase im Meßgas vorhanden ist.

- 5 Die abhängigen Ansprüche betreffen vorteilhafte Weiterbildungen Ausgestaltungen der im folgenden anhand der Zeichnungen erläuterten Erfindung. Hierbei zeigt:

- 10 Fig. 1 und 2 den schematischen Aufbau des erfindungsgemäßen Detektors
Fig. 3 die Kammelektroden des Detektors
Fig. 4 Verfahrensschritte zur Herstellung der Kammelektroden
Fig. 5 die auf den Kammelektroden abgeschiedene Al₂O₃-V₂O₅-Sandwich-Struktur
15 Fig. 6 bis 10 die Sensitivität der erfindungsgemäß hergestellten AlVO₄-Dünnschicht des Detektors auf Stickstoffmonoxid NO, Ammoniak NH₃ und andere Gase

Die Figuren 1 und 2 zeigen einen erfindungsgemäßen Detektor, dessen Substrat 1 aus einem sehr gut elektrisch isolierenden
20 Material wie Glas, Berylliumoxid BeO, Aluminiumoxid Al₂O₃ oder Silizium (mit Si₃N₄/SiO₂-Isolation) besteht. Auf dem zwischen 0,1 und 2 mm dicken Substrat 1 sind zwei eine Interdigitalstruktur bildende Platinelektroden 2, 2', eine diese
25 Elektroden leitend verbindende Vanadatschicht (AlVO₄ oder FeVO₄) als NH₃-bzw. NO-empfindliches Element sowie ein Temperaturfühler 4 angeordnet. Die mit 5 bezeichnete Passivierungsschicht aus Siliziumoxid schirmt die den beiden Kammelektroden 2, 2' und dem Temperaturfühler 4 jeweils zugeordneten Anschlußleitung 6, 6' bzw. 7, 7' vor dem im Meßgas vor-
30 handenen Sauerstoff ab.

Um die gewünschte Betriebstemperatur von bis zu 600 °C einstellen und unabhängig von äußeren Einflüssen konstant halten
35 zu können, wird der Detektor mit Hilfe einer auf der Rückseite des Substrats 1 angeordneten Widerstandsschicht aktiv beheizt. Die in Fig. 2 mit 8 bezeichnete Widerstandsschicht

besteht beispielsweise aus Platin Pt, Gold Au oder einer elektrisch leitfähigen Keramik und besitzt eine mäanderförmige Struktur. Dargestellt ist auch die etwa 10 bis 100 nm dicke und aus Titan Ti, Chrom Cr, Nickel Ni oder Wolfram W bestehende Metallschicht 9, die die Haftung zwischen dem Substrat 1 und den Platinelektroden 2, 2' verbessert.

Die Abmessungen der Kammelektroden 2 und 2' hängen vom spezifischen Widerstand der darüber aufgetragenen Sensorschicht 3 im gewünschten Temperaturbereich ab. So kann die Kammstruktur 2, 2' beispielsweise Dicken von 0,1 bis 10 μm , Breiten von 1 bis 1000 μm und Elektrodenabstände von 1 bis 100 μm aufweisen. Für eine 1 μm dicke AlVO_4 -Schicht 3 führen die folgenden Abmessungen zu gut meßbaren spezifischen Widerständen im Temperaturbereich zwischen 500 und 600 °C: Elektrodendicke $D = 1,5 \mu\text{m}$, Länge der Interdigitalstruktur $L = 1 \text{ mm}$, Elektrodenabstand $S = 50 \mu\text{m}$.

Die Figur 3 zeigt eine maßstabsgetreue Abbildung einer Interdigitalstruktur in Draufsicht. Als Temperaturfühler findet bei diesem Ausführungsbeispiel eine aus Platin bestehende Widerstandsschicht 10 Verwendung. Zur Herstellung der Kammelektroden 2, 2' wird zunächst eine 1,5 μm dicke Platinschicht 11 auf dem beheizten Korundsubstrat 1 in einer Sputteranlage abgeschieden (s. Figur 4a, b). Die Strukturierung dieser Schicht 11 erfolgt in einem positiv-Fotoschritt, bei dem man den Fotolack 12 am Ort der zu erzeugenden Elektroden aufbringt und durch eine Maske 13 belichtet (s. Figur 4c, d, e). Der entwickelte Fotolack 12 schützt die Platinschicht 11 während des nachfolgenden Ätzschritts (s. Figur 4f). Nach dem Entfernen des Fotolacks 12 mit Azeton erhält man die gewünschten Kammelektroden 2 und 2' (s. Figur 4g) auf der anschließend die sensitive Vanadatschicht 3 abgeschieden wird (s. Figur 4h).

Die Verwendung von Gold Au anstelle von Platin Pt als Elektrodenmaterial hat keinen Einfluß auf die Gasempfindlichkeit der Vanadatschicht 3.

5 Die außergewöhnlichen Eigenschaften des erfindungsgemäßen Detektors beruhen auf dem Verfahren zur Herstellung der gassen-
sensitiven Schicht. Im Unterschied zu dem aus /1/ bekannten
Calcinierungsverfahren wird die sensitive Schicht in einem
speziellen Sputterverfahren aufgebracht und anschließend meh-
10 rere Stunden lang getempert. Die Beschichtung der Kammelek-
troden kann man beispielsweise in der Sputteranlage Z490 von
Leybold vornehmen. Als Ausgangsmaterialien dienen metalli-
sches Vanadium V und Aluminium Al, die reaktiv, d. h. in ei-
nem aus 80 % Argon und 20 % Sauerstoff bestehenden Plasma von
15 entsprechenden Targets zerstäubt werden und sich auf dem be-
heizten Substrat niederschlagen. Durch abwechselndes Zerstäu-
ben der beiden Targets baut sich die in Fig. 5 dargestellte
Sandwich-Struktur 14 auf. Sie hat eine Dicke von etwa 1 µm
und besteht aus jeweils 60 bis 80 etwa 10 bis 15 nm dicken
20 V₂O₅- bzw. Al₂O₃-Schichten, wobei der Al₂O₃-Anteil bei 50 %
bis maximal 70 % liegt. Die Sputterparameter sind in der fol-
genden Tabelle angegeben.

25	Restgasdruck	ca. 2 - 4 x 10 ⁻⁶ mbar
	Sputtergasdruck	4,2 x 10 ⁻³ mbar
	Sputtergas	20% O ₂ /80% Ar
	DC-Potential	Al-Target: 155 V
		V-Target : 225 V
	Substrattemperatur	ca. 250°C

30

Um ein homogenes Mischoxid zu erzeugen, wird die Sandwich-
Struktur 14 in einem Hochtemperaturofen an Luft etwa 5 bis 15
Stunden getempert. Die Ofentemperatur hat hierbei einen ent-
scheidenden Einfluß auf die Topographie und die Phase der
35 Al₂O₃/V₂O₅-Schichten. Eine optimale Sensitivität für Ammoniak
NH₃ und Stickstoffmonoxid NO zeigen Schichten, die bei Tempe-
raturen T zwischen 550 °C ≤ T ≤ 610 °C getempert wurden und

aus gleichen Anteilen von V_2O_5 und Al_2O_3 bestehen. Durch das Tempern entsteht das für die hohe Gasempfindlichkeit verantwortliche Aluminiumvanadat $AlVO_4$. Die maximale Arbeitstemperatur der Vanadatschicht liegt bei etwa 600 °C. Aluminiumvanadat $AlVO_4$ besitzt eine triklone Einheitszelle mit
a = 0,6471 nm, b = 0,7742 nm, c = 0,9084 nm, $\alpha = 96,848^\circ$,
 $\beta = 105,825^\circ$ und $\gamma = 101,399^\circ$, deren Volumen
 $V = 0,4219 \text{ nm}^3$ beträgt.

- 10 Schichten mit einem Al_2O_3 -Anteil von mehr als 50 % zeigen einen etwas kleineren Meßeffect. Man kann sie allerdings auch noch bei höheren Temperaturen von bis zu 680 °C einsetzen.

- 15 Die folgenden Diagramme sollen die Empfindlichkeit bzw. Sensitivität der nach dem beschriebenen Verfahren hergestellten $AlVO_4$ -Dünnschichten auf verschiedene Gase dokumentieren. Aufgetragen ist jeweils die Größe σ/σ_0 (σ_0 : Leitfähigkeit der sensitiven Schicht in synthetischer Luft (80 % N_2 /20 % O_2)) in Abhängigkeit von der Zeit t bzw. der Konzentration des jeweiligen Gases.

- 25 Bereits die Anwesenheit kleinster Mengen von Stickstoffmonoxid NO und Ammoniak NH_3 in trockener synthetischer Luft führt zu einem deutlichen Anstieg der Leitfähigkeit des Aluminiumvanadats $AlVO_4$ (s. Fig. 6 und 7). So ändert sich die Leitfähigkeit um etwa 75 %, wenn man der Luft 10 ppm Stickstoffmonoxid NO beimischt. Die Zugabe von 10 ppm Ammoniak NH_3 hat eine Erhöhung der Leitfähigkeit um mehr als ein Faktor 6 zur Folge.

- 30 Wie die Fig. 8 zeigt, erhöht sich der spezifische Widerstand der $AlVO_4$ -Dünnschicht bei Anwesenheit von Stickstoffdioxid NO_2 . Da das Vanadat gegenüber Stickstoffmonoxid NO ein völlig anderes Verhalten zeigt (Verringerung des spezifischen Widerstandes, s. Fig. 6), kann man beide Stickoxide eindeutig voneinander unterscheiden.

Außer auf Stickstoffmonoxid NO und Ammoniak NH_3 spricht die Vanadatschicht auch auf Änderungen des Sauerstoffpartialdrucks und Wasserstoff H_2 an (s. Fig. 9). Die Querempfindlichkeit auf Sauerstoff O_2 und Wasserstoff H_2 ist allerdings erheblich kleiner als die Reaktion auf Stickstoffmonoxid NO und Ammoniak NH_3 . So haben 500 ppm Wasserstoff H_2 in Luft annähernd dieselbe Änderung der Leitfähigkeit zur Folge wie die Zugabe von 10 ppm Stickstoffmonoxid NO. Nicht nachweisbar sind die Gase Kohlenmonoxid CO (bis 1500 ppm), Methan CH_4 (bis 5000 ppm) und Kohlendioxid CO_2 (bis 1 %) bis zu den in den Klammern jeweils angegebenen Konzentrationen. In feuchter Luft (80 mbar H_2O) beobachtet man eine deutliche Abnahme der NH_3 -Sensitivität; sie bleibt aber immer noch doppelt so groß wie die Empfindlichkeit für Stickstoffmonoxid NO (s. den rechten Teil der Fig. 9).

In Fig. 10 ist die Empfindlichkeit der AlVO_4 -Dünnschicht in feuchter Luft (80 mbar H_2O) bei 500 °C und einem NO-Anteil von 10 ppm dargestellt. Innerhalb der jeweils durch eine waagrechte Linie markierten Zeitintervallen wurde der feuchten Luft ein weiteres Gas in der angegebenen Konzentration beigemischt. Die Luft enthielt also beispielsweise zwischen der 80. Minute und der 110. Minute neben den 10 ppm Stickstoffmonoxid NO noch 1500 ppm Kohlenmonoxid CO. Wie die Meßergebnisse zeigen, wird die NO-Empfindlichkeit der AlVO_4 -Schicht durch die Anwesenheit von Kohlenmonoxid CO, Methan CH_4 und Kohlendioxid CO_2 nicht beeinflusst. Die Beimischung von Wasserstoff H_2 bewirkt zwar keine Maskierung der NO-Sensitivität, es ist aber eine eindeutige Querempfindlichkeit festzustellen. Einen ähnlichen Effekt beobachtet man bei Sauerstoff O_2 , wenn sich dessen Konzentration von 20 % auf 2 % verringert.

Der erfindungsgemäße Detektor läßt sich beispielsweise als Luftgütesensor in einem Kraftfahrzeug verwenden. Seine Querempfindlichkeit auf Sauerstoff O_2 und Wasserstoff H_2 ist hierbei nicht von Nachteil, da Autoabgase keine größeren Was-

8

serstoffmengen enthalten und die Sauerstoffkonzentration der in Luft verdünnten Abgase nahezu konstant bleibt.

5 /1/ Sensors and Actuators 19 (1989) 259 - 265

Patentansprüche:

1. Detektor zum Nachweis von Stickstoffmonoxid und Ammoniak mit einer auf einem isolierenden Grundkörper (1) angeordneten Sensorschicht (3) und einem die Sensorschicht (3) kontaktierenden Elektrodenpaar (2, 2'),
dadurch gekennzeichnet,
daß die Sensorschicht (3) aus einem Vanadat MeVO_4 oder einer Beimischung eines Metalloxids Me_2O_3 enthaltenden Vanadat MeVO_4 besteht.
2. Detektor nach Anspruch 1, mit einer durch folgendes Verfahren hergestellten Sensorschicht:
- Abdecken des Elektrodenpaares (2, 2') und der dazwischenliegenden Oberfläche des Grundkörpers (1) mit mehreren Metalloxidschichten, so daß eine Schichtenfolge
 Me_2O_3 - V_2O_5 - Me_2O_3 - V_2O_5 -usw.
entsteht und
- Tempern der Metalloxidschichten.
3. Detektor nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Anteil des Metalloxids Me_2O_3 bei 50% bis maximal 70% liegt.
4. Detektor nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Sensorschicht (3) eine Dicke $d < 10 \mu\text{m}$ aufweist.
5. Detektor nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
daß das dreiwertige Metall Me Aluminium oder Eisen ist.

6. Detektor nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
5 daß das Elektrodenpaar (2, 2') als Interdigitalstruktur aus-
gebildet ist.

7. Detektor nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
10 daß ein Temperaturfühler (4, 10) und/oder ein Heizelement (8)
auf dem Grundkörper (1) angeordnet sind.

8. Verfahren zur Herstellung eines Detektors zum Nachweis von
Stickstoffmonoxid und Ammoniak bei dem
15 - eine aus einem elektrisch leitenden Material bestehende
Schicht (11) auf einem isolierenden Grundkörper (1) abge-
schieden wird,
- mindestens ein nicht leitend miteinander verbundenes Elek-
trodenpaar (2, 2') durch Strukturierung der Schicht (11)
20 erzeugt wird,
- auf dem Elektrodenpaar (2, 2') und der dazwischenliegenden
Oberfläche des Grundkörpers (1) mehrere Metalloxidschichten
derart abgeschieden werden, daß eine Schichtenfolge

25 Me_2O_3 - V_2O_5 - Me_2O_3 - V_2O_5 - usw.

entsteht, wobei Me ein dreiwertiges Metall bezeichnet und
- die Metalloxidschichten mehrere Stunden lang getempert
werden, wobei die Temperatur so gewählt ist, daß sich
30 Vanadat MeVO_4 bildet.

9. Verfahren nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Metalloxidschichten durch reaktive Kathodenzerstäu-
35 bung in einer Argon-Sauerstoffatmosphäre oder durch reaktive
Elektronenstrahlverdampfung erzeugt werden.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet ,
5 daß jeweils mehr als 50 Me₂O₃- oder V₂O₅-Schichten abgeschie-
den werden.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10,
dadurch gekennzeichnet ,
10 daß jeweils nur Schichten mit einer Dicke $d < 20$ nm erzeugt
werden.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 11,
dadurch gekennzeichnet ,
15 daß der Metalloxid-Anteil im Bereich zwischen 50 % und 70 %
liegt.


13. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 12,
dadurch gekennzeichnet ,
20 daß eine Schichtenfolge

Al₂O₃ - V₂O₅ - Al₂O₃ - V₂O₅ - usw.

erzeugt und bei einer im Bereich zwischen 550 °C und 640 °C
25 liegenden Temperatur getempert wird..

14. Verwendung eines Detektors nach einem oder mehreren der
Ansprüche 1 bis 7 als Luftgütesensor oder NH₃-Schlupfwächter.

1/6



2 / 6

FIG 2




FIG 3





FIG 5




3 / 6


FIG 4




Platin sputtern




Photolack aufschleudern




belichten mit UV



entwickeln in 5% NaOH




Plasmaätzen(Rückputtern)





Photolack entfernen in Aceton



sensitive Schicht sputtern



4/6



5 / 6

FIG 8






FIG 9



6 / 6

FIG 10



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internat. Application No
PCT/DE 94/01115

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 6 GOIN33/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 GOIN

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	SENSORS AND ACTUATORS, vol.19, no.3, September 1989, LAUSANNE CH pages 259 - 265 T.ISHIHARA ET AL 'the mixed oxide Al2O3 -V2=5 as a semiconductor gas sensor for NO and NO2' cited in the application ---	1,8
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 17, no. 338 (P-1564) 25 June 1993 & JP,A,50 045 319 (NEW COSMOS ELECTRIC CORP) 23 February 1993 see abstract ---	1,8
A	US,A,4 259 292 (N.ICHINOSE ET AL) 31 March 1981 ---	1,8
	--- -/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

10 February 1995

Date of mailing of the international search report

17. 02. 95

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+ 31-70) 340-3016

Authorized officer

Brock, T

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Internat. Application No.

PCT/DE 94/01115

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JOURNAL DE PHYSIQUE IV , COLLOQUE C2 ,SUPP. AU JOURNAL DE PHYSIQUE II ,VOL I , SEPTEMBRE 1991, vol.2, September 1991, FRANCE pages C-2963 - C2-968 D.GUORUI 'a study of gas sensing properties of oxide multilayer thin films' -----	1,8

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE 94/01115

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US-A-4259292	31-03-81	JP-C- 1552940	04-04-90
		JP-A- 53095097	19-08-78
		JP-B- 63060339	24-11-88
		CA-A- 1078019	20-05-80
<hr/>			

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 6 G01N33/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 6 G01N

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	SENSORS AND ACTUATORS, Bd.19, Nr.3, September 1989, LAUSANNE CH Seiten 259 - 265 T.ISHIHARA ET AL 'the mixed oxide Al2O3 -V2=5 as a semiconductor gas sensor for NO and NO2' in der Anmeldung erwähnt ---	1,8
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 17, no. 338 (P-1564) 25. Juni 1993 & JP,A,50 045 319 (NEW COSMOS ELECTRIC CORP) 23. Februar 1993 siehe Zusammenfassung ---	1,8
A	US,A,4 259 292 (N.ICHINOSE ET AL) 31. März 1981 ----- -/--	1,8



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"B" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"Z" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

10. Februar 1995

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

17. 02. 95

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

 Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
 NL - 2280 HV Rijswijk
 Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
 Fax (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Brock, T

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	JOURNAL DE PHYSIQUE IV , COLLOQUE C2 ,SUPP. AU JOURNAL DE PHYSIQUE II ,VOL I , SEPTEMBRE 1991, Bd.2, September 1991, FRANCE Seiten C-2963 - C2-968 D.GUORUI 'a study of gas sensing properties of oxide multilayer thin films' -----	1,8

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 94/01115

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US-A-4259292	31-03-81	JP-C- 1552940	04-04-90
		JP-A- 53095097	19-08-78
		JP-B- 63060339	24-11-88
		CA-A- 1078019	20-05-80
